



# TUBOFLOOR

## Revestimento epóxi com adição de sílica para regularização de pisos.

### Características

Aplicável com espátula ou derramado  
Permite rápida utilização do piso

Consistência variável  
Opção de endurecedores de acordo com a temperatura ambiente

### Principais aplicações

Recuperação e regularização de fissuras, trincas, furos e cavidades em pisos de cimento e concreto.

### Características físico-químicas

Peso específico a 25 °C.....	1,12 g/cm <sup>3</sup> (sem sílica)
Sólidos totais por volume.....	100 %
Proporção de mistura (sem sílica).....	4 partes de A : 1 parte de B
Pot-life a 25 °C.....	12 minutos 20 minutos
Rendimento teórico por demão.....	variável em função da quantidade de sílica adicionada
Tempo de endurecimento inicial a 25 °C.....	1:30 horas #
Tempo de secagem a 25 °C :	
manuseio.....	6 horas #
tráfego leve.....	12 horas #
tráfego pesado.....	24 horas #
Intervalo de repintura 25 °C.....	4 horas #
Condições Ambientais na aplicação:	
Temperatura Mínima .....	18 °C
Temperatura Máxima.....	35 °C
Umidade relativa do ar.....	85% máxima
Tempo de estocagem.....	1 ano na embalagem original, ainda não aberta, e em local protegido.

# Estes valores podem variar em função da espessura e quantidade de sílica adicionada

### Dados para aplicação

#### Preparo da superfície

O substrato deve estar seco, firme, em bom estado, nivelado e regular, livre de óleo, nata de cimento, poeira ou qualquer outro contaminante.

Em superfícies de concreto / argamassa: jateamento abrasivo, limpeza mecânica ou ataque ácido, dependendo das condições.

#### Mistura

Antes de adicionar sílica separe a quantidade dos componentes A e B a serem misturadas. Adicione sílica ao componente A até atingir a consistência desejada. Somente então adicione o componente B. A mistura dos componentes gera calor. Este calor acelera o endurecimento da própria mistura. Misture apenas a quantidade de material que será utilizado imediatamente. Ao misturar os dois componentes raspe bem o fundo e as bordas do recipiente para garantir a perfeita homogeneização da mistura.

#### Aplicação

Aplicado com desempenadeira lisa de aço, raspando o material contra o piso, como se estivesse estucando. Após a cura lixar as eventuais protuberâncias. Caso seja necessário, aplicar mais uma camada.

#### Apresentação

Conjunto de 4 Kgs.